

TEHNIČKI LIST 04.02- SRB

PROIZVODI ZA ZAHTEVNIJU DEKORATIVNU OBRADU ZIDNIH POVRŠINA

MARMORIN SHINE

zaštitni vosak

1. Opis, upotreba

MARMORIN SHINE je na osnovi vodene disperzije tehničkih voskova izrađeno sredstvo za zaštitu zidnih površina obrađenih MARMORINOM – dekorativnim akrilnim kitom.

Premazivanje MARMORIN SHINE-om obrađenim površinama povećava sjaj i vodoodbojnost, te ih zato lakše i bolje održavamo i čistimo.

2. Način pakovanja, nijanse

plastična kanta od 650 ml

3. Tehnički podaci

gustina (kg/dm ³)	0,99 do 1,01	
vreme sušenja T = +20 °C, rel. vl. vazduha = 65 % (sati)	suvo na dodir	~2
	primereno za dalju obradu	~6
sadržaj lako isparivih organskih materija HOS (VOC) (g/l)	<5 zahtev EU VOC – kategorija A/g (od 01.01.2010): <30	

glavni sastojci: tehnički vosak, voda

4. Uputstvo za upotrebu

Plastičnu bočicu pre upotrebe samo dobro protresemo.

MARMORIN EMULZIJU nanesimo na zadnji, već zaglađen, odnosno ispoliran sloj dekorativnog kita mekanom krpom ili sunđerom u jednom ili dva sloja. Prilikom toga crtež malo »omekšamo«, odnosno najoštrije izražene testure obrađene površine na taj način lagano zapunimo. Suvom mekanom krpom posušenu površinu (približno nakon 6 sati) ispoliramo do visokog sjaja.

Premazivanje je moguće samo u odgovarajućim mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i zidne podloge neka bude od +5 °C do +35 °C, relativna vlažnost vazduha < 80%.

Okvirna odnosno prosečna potrošnja (za jednoslojni nanos): MARMORIN SHINE ~50 ml/m ²
--

5. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah posle upotrebe temeljno operemo vodom.

Nepotrošeni premaz u dobro zatvorenoj ambalaži sačuvamo za moguća popravljanja ili kasniju upotrebu. Neupotrebjive tekuće ostatke ne prosipamo u kanalizaciju, vodotoke ili u okolinu i ne odmašćujemo ih zajedno s kućnim otpadom. Izmešamo ih s cementom (možemo dodati i stvrdnute ostatke i otpatke maltera, pesak, piljevinu) i stvrdnuto odstranimo na deponiju građevinskih (klasifikacijski broj otpada: 17 09 04) ili komunalnih otpada (klasifikacijski broj 08 01 12).



Očišćena ambalaža se može reciklirati.

6. Zaštita na radu

Poštujemo opšta uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno molersko farbarskih radova. Upotreba posebnih ličnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad nije potrebna.

Ukoliko proizvod dođe u dodir s očima, odmah ih isperemo vodom.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transportovanje pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 meseca.

8. Kontrola kvaliteta

Karakteristike kvaliteta proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama i lokalnim, evropskim i drugim standardima. Postizanje deklarisanog odnosno propisanog nivoa kvaliteta osiguravamo u JUB-u već više godina uvedenim sistemom sveobuhvatnog praćenja i kontrole kvaliteta ISO 9001, što podrazumeva dnevno proveravanje kvaliteta u sopstvenim laboratorijama, povremeno i na Zavodu za građevinarstvo u Ljubljani, kao i na drugim nezavisnim stručnim ustanovama u zemlji i inostranstvu. U izradi proizvoda strogo poštujemo lokalne i evropske standarde iz područja zaštite životne sredine i osiguravanja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo sertifikatom ISO 14001 i OHSAS 18001.

9. Druge informacije

Tehnička uputstva u ovom prospektu su izrađena na osnovu naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu usled pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: **TRC-054/10-gru-tor**, 24.01.2010

Podaci o izdavaču

JUB d.o.o. Šimanovci

Dositejeva 5
22310 Šimanovci
Srbija
T: +381 22 40 99 99
F: +381 22 40 99 95
E: jub@jub.rs
www.jub.eu



Proizvod je proizveden u organizaciji koja poseduje sertifikat ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

